

12+

Александр Кондаков

Ремонт плитки пошаговое руководство

Александр Кондаков

Ремонт плитки
пошаговое руководство

«Издательские решения»

Кондаков А. А.

Ремонт плитки пошаговое руководство / А. А. Кондаков —
«Издательские решения»,

Трещины, сколы, отслоения и грязные швы — всё это можно исправить без замены пола. Пошаговое руководство от практика с 9-летним опытом. Никакой теории, только проверенные решения. Ваш пол прослужит десятилетия, если знать, как за ним ухаживать.

© Кондаков А. А.
© Издательские решения

Содержание

Введение	6
Глава 1. Трещины в плитке	7
Глава 2. Отслоение плитки	9
Конец ознакомительного фрагмента.	10

Ремонт плитки пошаговое руководство

Александр Александрович Кондаков

© Александр Александрович Кондаков, 2026

ISBN 978-5-0070-9007-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Введение

Вы не хотите менять пол. Вы хотите починить его.

Если ваша плитка потрескалась, отошла, покрылась пятнами или швы крошились — не нужно мириться с этим. И тем более не нужно менять весь пол.

Эта книга — практическое руководство для тех, кто хочет решить проблемы с плиткой своими руками. Никакой теории. Никаких советов по дизайну. Только пошаговые решения для реальных проблем.

Глава 1. Трещины в плитке

Что означает эта линия на вашем полу

Вы заходите на кухню и замечаете тонкую линию, пересекающую вашу плитку. Её не было на прошлой неделе. Вы проводите пальцем по поверхности — она шершавая. Сердце уходит в пятки.

Трещины в плитке пугают. Но вот правда: большинство трещин можно исправить. И в 80% случаев вам не нужно менять весь пол.

Я видел сотни треснувших плиток. Вот 5 самых частых причин — и точные способы устранить каждую из них.

5 основных причин трещин:

Неровное основание. Проверить можно, постучав по плитке отвёрткой — глухой звук означает пустоту под ней.

Отсутствие деформационных швов. Проверьте, есть ли зазор между плиткой и стеной (должен быть 8—10 мм).

Жёсткий клей. Узнайте, использовал ли мастер эластичный клей (класс S1 или S2).

Перепады температур. Если у вас тёплый пол, обратите внимание на то, как часто он включается и выключается.

Усадка здания. Если вашему дому меньше 3 лет, он ещё может давать усадку.

Быстрое решение №1: Тонкая трещина (менее 1 мм)

Если трещина тонкая и не расходится дальше:

Очистите трещину пылесосом с узкой насадкой.

Заполните её эпоксидной смолой или ремонтным составом для плитки.

Дайте полностью высохнуть (обычно 4—6 часов, сверьтесь с инструкцией).

Аккуратно отшлифуйте мелкой наждачной бумагой (зернистость 400—600).

Отполируйте мягкой тканью.

Время: 30 минут. **Стоимость:** 500—800 рублей. **Результат:** трещина исчезает.

Быстрое решение №2: Широкая трещина (1—3 мм)

Если трещина широкая или плитка шатается:

Удалите повреждённую плитку (работайте от центра к краям с помощью зубила и молотка).

Очистите основание — удалите весь старый клей.

Нанесите свежий эластичный клей (класс S1 или S2).

Установите плитку обратно (или новую, если старая разбита). Старая плитка почти никогда не продаётся. Если найти точно такую же не получается (а это 99% случаев), возьмите плитку того же размера, но другого цвета или рисунка. Замените не одну, а несколько плиток рядом — это будет выглядеть как дизайнерское решение, а не как заплатка.

Заполните шов свежей затиркой.

Время: 2—3 часа. **Стоимость:** 1000—2500 рублей. **Результат:** как новый пол.

Когда пора перестать чинить и начать менять:

● Трещины появляются снова в одном и том же месте → основание двигается, нужно его стабилизировать.

● Треснуло несколько плиток → проблема системная (неправильный клей или отсутствие швов).

● Плитка сместилась → основание может быть гнилым или сильно неровным.

Профилактика:

● Всегда используйте эластичный клей (класс S1 или S2) — никогда не экономьте на нём.

● Оставляйте зазоры (8—10 мм) по периметру комнаты.

- Для больших площадей (более 6 метров) добавляйте деформационные швы каждые 5—6 метров.

- Ждите 24 часа перед тем, как ходить по свежеложенной плитке, и 72 часа перед тем, как ставить мебель.

- В новостройках ждите минимум 12 месяцев перед укладкой плитки (дайте дому осесть).

Ваш чек-лист:

☐ Проверил основание на пустоты (постучал — нет глухого звука) ☐ Проверил наличие зазоров (8—10 мм у стен) ☐ Убедился, что использовался эластичный клей (класс S1 или S2)

☐ Проверил температуру (не выше +30° С во время укладки) ☐ Если сомневаюсь — вызвал профессионала

Глава 2. Отслоение плитки

Почему плитка теряет сцепление с основанием

Вы идёте по кухонному полу и замечаете, что одна плитка слегка двигается под ногой. Вы нажимаете на неё — она немного проседает. Постучите по ней отвёрткой — звук глухой.

Это называется «отслоение плитки». Это значит, что сцепление между плиткой и основанием нарушено.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.